

Technické porovnání Fólie - [redacted] - proti čirému sklu

Porovnané Vzorky	Celkové zadržení tepelné energie			Viditelné světlo			L-Hodnota
	Propustnost	Pohlčení	Odražení	Odráz Venkovní	Odráz Vnitřní	Prostup	
Čiré Sklo	82 %	9 %	9 %	12 %	12 %	89 %	0.89
Sklo s I-SOL70XT	22 %	52 %	26 %	19 %	18 %	72 %	4.42