

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Parozábrana – asfaltový pás	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	04-02	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Specifikace:

Parotěsná hydroizolační vrstva z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200g/m². Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem, na spodním povrchu je opatřen snímatelnou fólií.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Tloušťka	EN 1849-1	4,0 mm
Vodotěsnost	EN 1928:2000	vyhovuje
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída E
Nejvyšší tahová síla	EN 12311-1	Podél ≥1000N/50mm±200N/50mm Příčně ≥1100N/50mm±200N/50mm
Protažení	EN 12311-1	Podél ≥ 4% Napříč ≥ 4%
Odolnost proti nárazu	EN 12961	600mm
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	5kg
Ohebnost za nízkých teplot	EN 1109	-20°C
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě	EN 1110	90°C
Odolnost proti protrhávání (dřík hřebíku)	EN 12310-1	400N±100N podélně 300±100N příčně
Odolnost proti umělému stárnutí	EN 1296, EN 1928	vyhovuje
Odolnost proti chemikáliím	EN 1847, EN 1928	vyhovuje
Propustnost vodní páry-faktor difúzního odporu μ	EN 1931	29000

Ostatní pokyny:

Aplikace dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.