

KATALOG STANDARDŮ

Výrobek:	Geotextílie	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	04-04	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Specifikace:

Netkané textilní rouno hmotnosti 300g.m⁻², složení 100% polypropylen. Odolné plísním, bakteriím a běžným chemikáliím. Textilie nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody a je částečně odolná UV záření.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Tloušťka	-	3,4 mm
Propustnost kolmo k rovině vody	ČSN EN ISO 11058 ⁽¹⁾	6,4.10 ⁻² m/s (-1,0.10 ⁻² m/s)
Pevnost v tahu	ČSN EN ISO 10319 ⁽¹⁾	MD 10,0 kN/m (-1,0kN/m), CDM 16,0 kN/m (-1,0 kN/m)
Tažnost	ČSN EN ISO 10319 ⁽¹⁾	MD 125% (±30%)/CMD 110% (±30%)
Počet vpichů	-	140 vpich/cm ²
Odolnost proti statickému protžení	ČSN EN ISO 12236 ⁽¹⁾	3,1 kN (-1,0 kN)
Odolnost proti dynamickému protžení	ČSN EN ISO 13433 ⁽¹⁾	7mm (+5mm)
Plošná hmotnost	-	300 g.m ⁻²
Charakteristická velikost otvorů	ČSN EN ISO 12956 ⁽¹⁾	101μm (±30μm)
Složení	-	100% polypropylen

Ostatní pokyny:

Zakrýt v den uložení. Zajistit ochranu proti přímému slunečnímu záření. Minimální překrytí ve spojích 15cm.

Poznámky:

- (1) - dle § 90 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů zadavatel umožňuje nabídnout rovnocenné řešení