

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Venkovní obklad fasády	Datum:	8/20/2024
č.m. listu:	07-03	Vypracoval:	Atelier 99, s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace obkladu:

Keramický obklad formátu 240x71 v tloušťce 11-14 mm, v červeno-hnědém odstínu dle vzorku schváleného architektem.. Keramické pásky jsou z tažené keramiky (ne lisované) s vysokým objemem pórů, velikost pórů $>0,2 \mu\text{m}$, objem pórů $\geq 20 \text{ mm}^3/\text{g}$ a s nasákavostí max. 6%. Formát 240x71x11 mm. Odstín keramického obkladu cihlově červená.

Spárování:

Spárovací hmota minerálního složení s třídou reakce na oheň A1 musí splňovat dynamický modul pružnosti (po 28 dnech) minimálně 15.000 N/mm^2 . Pevnost v tahu za ohybu bude u spárovací hmoty minimálně $2,5 \text{ N/mm}^2$ (po 28 dnech). Doporučená šířka spáry je 8-12 mm a plocha spáry min. 6% z plochy obkladu.

Dilatační pole:

U keramického obkladu je nutné respektovat členění ploch do dilatačních polí. Maximální standardní velikost dilatačních polí je 6x6 m (pokud projektant nestanoví jinak). Jednotlivé pole jsou řešeny dle systémového detailu a výplň dilatační spáry je řešena pomocí výplňového provazce StoHinterfullprofil s následným vytmelením pomocí polyuretanového tmelu (bílý nebo šedý) nebo pomocí silikonového tmelu pro obklady (různé barevné odstíny).

Ostatní pokyny:

Montáž dle technologického postupu výrobce, platného v době realizace. Dodávka včetně veškerého příslušenství nutného k montáži.

Před realizací nutno schválit s architektem a investorem.