

PASY EI-41/TG AŽ EI-47/N
M 1:50

VĚTEV EI
PASY EI-41/TG AŽ EI-42/TG

VĚTEV EI
PASY EI-43 AŽ EI-47/N

- LEGENDA:**
- | | |
|-----|---|
| | STÁVAJÍCÍ POTRUBNÍ VEDENÍ |
| | OCELOVÉ VYBAVENÍ ŠTOLY (REGISTRY, NOSNIKY, ŽEBŘÍKY, ZÁBRADLÍ, atd.) |
| | ODSTRANENÉ OCELOVÝCH KONSTRUKCIÍ |
| | TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ |
| | RUBOVÁ (VÝPLŇOVÁ INJEKTÁŽ) |
| OK | OCELOVÉ KONSTRUKCE |
| KOK | KOTVENÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCIÍ |

MATERIÁL:

<u>BETON</u>	- STRÍKANÝ BETON SB 30 (C25/30) XA2 XC4 (ALTERNATIVNĚ SANAČNÍ TORKRET S MIKROVLÁKNÝ)
<u>VÝZTUŽ</u>	- NEKOVOVÁ VÝZTUŽ - V OSTĚNÍ ZE SKLENÝCH VLÁKEN S VINYLESTEROVOU PRYSKYŘICÍ, KRYTÍ BETONEM MIN. 30 mm
	- TAHOVÁ VÝZTUŽ ZA SKLOLAMINÁTOVÉHO PRUTU Ø10 mm

- ### SANAČNÍ MATERIÁLY
- KRYSTALIZAČNÍ NÁTĚR – PLOŠNÉ PRŮSÁKY
 - VÝPLŇOVÁ INJEKTAŽ – PUR PRYSKYŘICE SE STUPNĚM NAPĚNĚNÍ CCA 2-2,5
 - TĚSNÍCÍ INJEKTAŽ – PUR PRYSKYŘICE S NÍZKÝM STUPNĚM NAPĚNĚNÍ A UZAVŘENÝMI PÓRY PO VYTVRZENÍ, PŘÍPADNĚ NÍZKOVISKÓZNÍ METAKRYLÁTOVÝ GEL



POZNÁMKY:

- a) V REKONSTRUOVANÉM OŠERU BUDE ŽIŽENÁ OCHRANA INŽENÝRSKÝMI SÍTÍ A TO S NUTNÝM PŘESÁHEM DL. TYPU PRAVĚDĚNÝCH SÁNAČNÝCH PRACÍ.
- b) PŘED ZAČETÍM PRACÍ BUDE POVRCH OŠTĚNÍ, PODLAHY A ODVOZOVÁČNÝ ZLABU OČISTĚN TLAKOVOU VODOU PRO ZABÝTÍ SÚBROUČNÉHO ROZSAHU PRACÍ.
- c) BETON OŠTĚNÍ POŠKOZENÝ HLUBOKOU DEGRADÁCÍ BUDE OŠEREN NEM VYBOURANÝ OŠTĚNÍ BUDE OČISTĚN TLAKOVOU VODOU A NÁHRADNOU SÁNAČNOU HMOTOU. V PŘÍPADĚ DOHALENÍ VÝZTUŽE OŠTĚNÍ BUDE PROVĚDENA JELI PASIVACE. V PŘÍPADĚ VÝSKYTU PRŮSAKU BUDE PO VYBOURÁNÍ BETONU APLIKOVÁN NAVR. KRISTALIZAČNÍ LÉČ. SÓHEMÁ POSTUP VIZ. PŘÍLOHA 01. TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- d) KRISTALIZAČNÍ NÁSTŘIK BUDE POUŽIT V PŘÍPADĚ ZÁVĚHLÉHO OŠTĚNÍ BEZ IDENTIFIKOVATELNÉHO ZDROJE.
- e) KRYTÍ BUDE NÁTEREM NA OŠTĚNÍ OČISTĚNÝM OTŘYSKÁNÍM A BUDE PROVĚDENO S PŘESÁHEM HM. 500 mm NA VŠECHNY STRANY.
- f) NÁVRÁVA TRÁVLIV V PLOŠE BUDE PROVĚDENA NEKOVOVOU VÝZTUŽNÍ SÍTÍ Z PRŮTÍ 60 mm S 0,05 000100 mm, KTERÁ BUDE K OŠTĚNÍ PŘIKOVÁNA KOTVĚNÍMI TRNÝ 48 S 26 mm KABELSKÉ OŠTĚNÍ (NA CHEMICKOU KOTVU), V RÁSTRU MM 6 kS/m². POTÉ BUDE PROVĚDĚN STABILIZAČNÍ NÁSTRÍK BETONEM (TLOUŠTKY HM. 70 mm) NEM SÁNAČNÝM TORREKTEM S MIKROVLÁKNÝ (TLOUŠTKY 30–35 mm, BEZ VÝZTUŽNÉ SÍTĚ).
- g) OTVORY PRO PATKY BUDOU VYPLNĚNÝ MONOLITICKÝM BETONEM.
- h) MATERIÁLY URČENÉ PRO SÁNAČNÉ PRACÍ BUDOU SPECIFIKOVÁNY V TECHNOLOGICKÉM PŘEDPISU ŽIVOTNOSTĚ A OŠETŘOVÁNÍ PROJEKTU.
- i) OCELOVE KONSTRUKCE JINÝ VÝZNAMNÝ POUZE SCHÉMATICKY.
- j) O ZPŮSOBU REKONSTRUKCE JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÝCH SPAR BUDE ROZHODNUTO NA STAVBĚ.
- k) DOČASNÉ PŘELOŽENÍ KABELOVÉHO VEDĚNÍ BUDE PROVĚDENO ZA SOUHLASU INVESTORA

DETAIL REKONSTRUKCE PATY OSTĚNÍ
M 1:10

POSTUP REKONSTRUKCE PATY OSTĚNÍ:

- A) INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY: VÝPL�의 INJEKTÁŽ ZDEGRADOVANÉHO RUBU PRACOVNÍ SPÁRY, TĚSNÍCÍ INJEKTÁŽ PRACOVNÍ SPÁRY
- B) ODBOURÁNÍ VŠECH NESOUROZŇNÝCH ČÁSTÍ, ZDRVÝ BETON BUDE PONECHÁN. HORNÍ OKRAJ ODBOURANÉ ČÁSTI BUDE ZAROVNÁN ZÁŘEZÁNÍM DO HLUBKY MIN. 20mm.
- C) OČIŠTĚNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PÁPKEM, PASIVACE PŘÍPADNĚ OBNAŽENÉ VÝZTUŽE
- D) SANAČNÍ HMOTA NA ZAPRAVENÍ PROSTORU PRACOVNÍ SPÁRY (HRUBÁ A JEMNÁ REPRODUKCE), ZAPRAVENÍ DO PŮVODNÍ GEOMETRIE

ZODPOV. PROJEKTANT	ING. JAROSLAV LACINA			Telefón: 10, 602 00 00 Fax: 541 42 00 01 E-mail: amberg@amberg.cz
ZODPOV. PROJEKTANT	ING. ALJICE METEVIEROVA			
VÝPRAVČOVÁ	ING. ALJICE METEVIEROVA		DATUM 06/2014	
KONTROLNÍ	ING. VEJSLAV MĚRÁK			FORMÁT 12/14
KRAJ: JIHOUMORAVSKÝ	OBLAST: BRNO	MĚRITKO 1:50, 1:10	ŠTUPĚŇ DPS	
INVESTOR (ZADAVATEL): TECHNICKÉ STAVBY, o.s., BARVŘSKÁ 5, 602 00 BRNO			Čís. ZAKÁZKY 221	Čís. PRŮMYSL 10
NÁZEV AKCE	REKONSTRUKCE ČISTI ŠEŠŤUKU SYSTÉMU NÁBŘEŽÍ MEZI ŠAHTAMI Šea - 524			Čís. SOUPRAVY 1
OBJEKT	SO 01 STAVEBNÍ ČÁST - KOLEKTOR			
PRŮBĚHA	VZOROVÉ PRŮBĚHY ZE CHODBA - VĚTVE EY			
				D1.3.