

|              |                        |             |                      |
|--------------|------------------------|-------------|----------------------|
| Výrobek:     | <b>Venkovní omítka</b> | Datum:      | 11/27/2024           |
| Číslo listu: | 01-02                  | Vypracoval: | Quality Group s.r.o. |

**Vzhled:****Specifikace:**

Dvouvrstvá organická probarvovaná tenkovrstvá omítka zrnitosti 1,5mm a 0,1mm, s přísadou proti plísním a řasám ve formě mikrokapslí s dlouhodobým účinkem. Fasádní omítka bude v barevnosti a odstínu dle výběru investora.

| vlastnost                        | Zkušební norma | Mezní požadovaná hodnota                                   |
|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| Zrnitost                         | -              | 1,5 / 0,1 mm                                               |
| Tloušťka                         | -              | 5 mm                                                       |
| Pevnost v tlaku                  | -              | 1,5-5,0MPa                                                 |
| Třída difuze vodních par         | -              | V2                                                         |
| Součinitelem vodopropustnosti    | -              | W3 (nízký) <0,05 kg / (m <sup>2</sup> * h <sup>0,5</sup> ) |
| Trvanlivost-počet cyklů          | -              | Min. 10                                                    |
| Reakce na oheň                   | -              | Tř. A2                                                     |
| Objemová hmotnost zatvrdlé malty | -              | 1250-1550 kg/m <sup>3</sup>                                |
| Součinitel tepelné vodivosti λ   | -              | Max. 0,75 W/m.K                                            |
| Doba zpracovatelnosti            | -              | Min. 2,5 hod.                                              |

**Penetrace:**

Pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací tenkovrstvých omítek. Objemová hmotnost 0,1 kg/l, faktor difúzního odporu 150, teplota zpracování od +5°C do +25°C

**Podkladní vrstvy:**

Tvoří je současná skladba složená z armovací vrstvy na fasádě.

**Ostatní pokyny:**

Aplikovat dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.