

Výrobek:	Venkovní omítka pro revitalizaci fasád	Datum:	11/27/2024
Číslo listu:	01-015	Vypracoval:	Quality Group s.r.o.

Vzhled:**Specifikace nátěru:**

Univerzální silikátová fasádní barva obsahující draselné vodní sklo určená k barevnému ztvárnění nových i starších fasád. Je vhodný k natírání tradičních štukových omítek i škrábaných omítek břizolitového typu. Díky své vysoké prodyšnosti je vhodný pro konečnou povrchovou úpravu sanačních systémů na vlhké zdivo. Spotřeba na hladký povrch 0,4 kg/m², na hrubý povrch 0,65 kg/m². Barevnost a odstín dle výběru investora.

Specifikace sanační štukové omítky:

Jemná vápenocementová sanační vysoce paropropustná omítka vhodná pro povrchovou úpravu na hrubé omítky minerální báze, například na vápenocementovou hrubou omítku, tepelně izolační omítku na bázi perlitu a sanační jádrové omítky. Použití pro venkovní a vnitřní plochy novostaveb i starších staveb. Spotřeba 1,8 kg/m²/mm, přídržnost min. 0,3 MPa, součinitel tepelné vodivosti 0,41 W/mK.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Zrnitost	-	0,6 mm
Tloušťka		Dle hrubosti stávajícího povrchu
Pevnost v tlaku	-	CS I
Třída difuze vodních par	-	μ max 15
Součinitelem vodopropustnosti	-	W2 (střední) <0,05, >0,1 kg / (m ² ·h ^{0,5})
Reakce na oheň	-	Tř. A1
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	-	1430 kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti λ	-	Max. 0,48 W/m.K
Doba zpracovatelnosti	-	Min. 90 minut

Podkladní nátěr:

Penetrační roztok pro úpravu a sjednocení podkladu před aplikací silikátových a silikonsilikátových omítek, na bázi vodního skla, ředitelná vodou, prodyšná, spotřeba 0,1 kg/m².

Čištění povrchu:

Přípravek určený k podpoře odstraňování běžného atmosférického znečištění povrchů fasád. Používá se v kombinaci s následným oplachem čistěných ploch tlakovou vodou. Spotřeba 0,02-0,2 kg/m².

Ostatní pokyny:

Aplikovat dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.