

Výrobek:	Sanační vnitřní omítka	Datum:	12/9/2024
Číslo listu:	06-13	Vypracoval:	Quality Group s.r.o.

Specifikace sanační omítky:

Umožňuje spolehlivé vysušení, zlepšuje tepelně izolační vlastnosti povrchu zdiva, čímž pomáhá předcházet tvorbě kondenzátu a plísní na povrchu omítek. Díky vysokému obsahu lehčených plniv (speciální směs pěnového skla z recyklátu a dalších přírodních lehčených plniv) dosahuje vysoké poréznosti a tím i nízké spotřeby 8 kg / m² na 1cm tloušťky vrstvy, pórovitost vytvrzené omítky > 40 %, nasávání vody < 5 mm

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Zrnitost	-	0,7 mm
Tloušťka		Dle hrubosti stávajícího povrchu
Pevnost v tlaku	-	CS II
Třída difuze vodních par	-	μ 12
Součinitelem vodopropustnosti	-	W2 (střední) <0,05, >0,1 kg / (m ² *h ^{0,5})
Pórovitost vytvrzené omítky	-	> 40%
Reakce na oheň	-	Tř. A1
Objemová hmotnost zatvrdlé malty	-	1000-1200 kg/m ³
Součinitel tepelné vodivosti λ	-	Max. 0,29 W/m.K
Doba zpracovatelnosti	-	Min. 90 minut

Specifikace sanačního štuksu:

Jemná vápenocementová sanační vysoce paropropustná omítka vhodná pro povrchovou úpravu na hrubé omítky minerální báze, například na vápenocementovou hrubou omítku, tepelně izolační omítku na bázi perlitu a sanační jádrové omítky. Použití pro venkovní a vnitřní plochy novostaveb i starších staveb. Spotřeba 1,8 kg/m²/mm, přídržnost min. 0,3 MPa, součinitel tepelné vodivosti 0,41 W/mK.

Specifikace vnitřního nátěru sanačních omítek:

Silikátový nátěr, odolný vůči plísní, paropropustný Sd <0,1 m, před aplikací povrch strhnout brusnou mřížkou.

Ostatní pokyny:

Aplikovat dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.