

OMÍTKY (FASÁDA + OBLOUKOVÝ PRŮJEZD)

DOPLŇOVANÉ NEBO OPRAVOVANÉ PLOCHY FASÁDY BUDOU Z PROBARVENÉ VÁPENNÉ JÁDROVÉ OMÍTKY UTAŽENÉ DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM BEZ OMÍTNÍKŮ.

PO POSTAVENÍ LEŠENÍ BUDOU JEDNOTLIVÉ ČÁSTI FASÁDY PROJITY AUTORSKÝM DOZOREM A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE A ZHODNOCEN JEJICH STAV A DÁN PŘESNÝ POSTUP A MNOŽSTVÍ NOVÝCH OMÍTEK, STABILIZACE STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK A PŘÍPADNÉ RESTAUROVÁNÍ ZBYTKŮ NÁROŽNÍ ILUZIVNÍ BOSÁŽE.

- 1) POSTAVENÍ LEŠENÍ – LEŠENÍ ŠIRŠÍ FASÁDNICKÉ SE ZAPLACHTOVÁNÍM A ZASTŘEŠENÍM.
- 2) FOTODOKUMENTACE STAVU PŘED RESTAUROVÁNÍM – ŘÁZENÍ FOTODOKUMENTACE (POSTUPU VŠECH PRACÍ) BY MĚLO MÍT VAZBU NA GRAFICKOU MAPU FASÁD V PROJEKTU. KROMĚ FOTOGRAFIÍ BAREVNÝCH I BW JE NUTNÝ DIGITÁLNÍ ZÁZNAM VE FORMÁTU RAW. TIŠTĚNÉ VERZE BUDOU BRÁNY POUZE JAKO PRACOVNÍ.
- 3) KONZERVACE A HMOTOVÁ RETUŠ OMÍTKOVÉ SOUVRSTVÍ

ZPEVNĚNÍ DROLIVÉ OMÍTKY
POSTUP – ODSTRANĚNÍ, OMYTÍ, POVRCHOVÝCH NEČISTOT DEMI VODOU, ODSOLOVANÍ ZÁBALY
MATERIÁL – ZPEVNĚVAČ NA ES

INJEKTÁŽ
ROZSAH – DÍLČÍ INJEKTÁŽ DUTIN A MEZIPROSTORŮ, OBĚ VRSTVY BUDE TŘEBA DOBŘE PROPOJIT, MNOHDE LZE POUŽÍT PO ZVÁŽENÍ MECHANICKÉ KOTVY,
MATERIÁL – TERACOVÁ INJEKTÁŽ, DISPERGOVANÉ VÁPNO

HMOTOVÁ RETUŠ
POSTUP – DOPLŇKOVÁ, OMÍTKOVÁ SMĚS MUSÍ VYKAZOVAT VELMI DOBRou PŘILNAVOST, PŘÍMĚŘENou PEVNOST, ALE ODOLNOST PROTI OTĚRU, PÓROVITOST, PRODYŠNOST ALE OMEZENou NASÁKAVOST. PŘÍBARVENÍM LZE DOSÁHNOUT BAREVNou SHODU, VÝBĚREM PLNIVA NA ZÁKLADĚ ANALÝZY DOSPĚJEME KE STRUKTURÁLNÍ JEDNOTĚ S OKOLNÍMI POVRCHY. ZDE JE ROZHODUJÍCÍ RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ OMÍTKOVINY A JEJÍ SPRÁVNÁ APLIKACE. VODÍTKEM JSOU DOCHOVANÉ POVRCHY A JEJICH PŘESNÁ INTERPRETACE.

GRANULACE PLNIVA I JEHO SLOŽENÍ BUDE VYCHÁZET Z OMÍTEK ZNAČENÝCH JAKO 01 MATERIÁL – HOTOVÁ POJIVA NA BÁZI PUZOLÁNŮ, MAPEANTIC + PLNIVO MOŽNÉ JE TĚŽ PŘIPRAVIT OMÍTKU NA STAVBĚ Z VHDNÝCH PÍSKŮ, HAŠENÉHO VÁPNA S METALUPKEM ČI METAKAOLINEM + MINERÁLNÍ PIGMENT. VZORKY BUDOU LABORATORNĚ ODZKOUŠENY A NA MÍSTĚ PŘEDEVENY NA MÍSTĚ STAVEBNÍMU, AUTORSKÉMU DOZORU A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.

- 4) DOPLNĚNÍ PLOCH BEZ DOCHOVANÉ OMÍTKY A ZBYTKŮ JÁDRA

HMOTOVÁ RETUŠ
POSTUP – DOPLŇKOVÁ, OMÍTKOVÁ SMĚS MUSÍ VYKAZOVAT VELMI DOBRou PŘILNAVOST, PŘÍMĚŘENou PEVNOST, ALE ODOLNOST PROTI OTĚRU, PÓROVITOST, PRODYŠNOST ALE OMEZENou NASÁKAVOST. PŘÍBARVENÍM LZE DOSÁHNOUT BAREVNou SHODU, VÝBĚREM PLNIVA NA ZÁKLADĚ ANALÝZY DOSPĚJEME KE STRUKTURÁLNÍ JEDNOTĚ S OKOLNÍMI POVRCHY. ZDE JE ROZHODUJÍCÍ RUČNÍ ZPRACOVÁNÍ OMÍTKOVINY A JEJÍ SPRÁVNÁ APLIKACE. VODÍTKEM JSOU DOCHOVANÉ POVRCHY A JEJICH PŘESNÁ INTERPRETACE.

GRANULACE PLNIVA I JEHO SLOŽENÍ BUDE VYCHÁZET Z OMÍTEK ZNAČENÝCH JAKO 01
MATERIÁL – HOTOVÁ POJIVA NA BÁZI PUZOLÁNŮ, MAPEANTIC + PLNIVO

MOŽNÉ JE TĚŽ PŘIPRAVIT OMÍTKU NA STAVBĚ Z VHDNÝCH PÍSKŮ, HAŠENÉHO VÁPNA S METALUPKEM ČI METAKAOLINEM + MINERÁLNÍ PIGMENT. VZORKY BUDOU LABORATORNĚ ODZKOUŠENY A NA MÍSTĚ PŘEDEVENY NA MÍSTĚ STAVEBNÍMU, AUTORSKÉMU DOZORU A ZÁSTUPCEM PAMÁTKOVÉ PÉČE.

SKUTEČNÝ ROZSAH MÍRY DOCHOVÁNÍ A STAVU OMÍTEK JE NUTNÉ OBJEKTIVIZOVAT Z LEŠENÍ. HISTORICKÉ PRVKY FASÁD BUDOU PŘEDMĚTEM RESTAUROVÁNÍ. RESTAURÁTORSKÉ PRÁCE NA FASÁDĚ BUDOU PROVEDENY DRŽITELEM POVOLENÍ MINISTERSTVA KULTURY ČR PRO RESTAUROVÁNÍ SGRAFIT, RESP. KAMENE.

CIHELNÉ ZDIVO

CIHELNÉ ZDIVO BUDE OMYTÉ TLAKOVOU VODOU, PROVEDE SE KONTROLA SPÁR A JEJICH PŘÍPADNÁ LOKÁLNÍ OPRAVA.

SOKL

CELOPLOŠNÉ ODSTRANĚNÍ SOKLOVÉ CEMENTOVÉ OMÍTKY VČETNĚ PROŠKRÁBNUTÍ SPÁR A PROVEDENÍ NOVÉ PRODYŠNÉ VÁPENNÉ SOKLOVÉ OMÍTKY.

AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Lukáš Kružík ČKAIT – 1400495		 život památkám o.p.s.	ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: život památkám o.p.s. www.zivotpamatkam.cz Lipová 833, kancelář: Za Hospodou 406 588 32 Brtnice IČ: 020 44 200, DIČ: CZ02044200	
VEDOUcí PROJEKTANT STAVEBNÍ ČÁSTI: Ing. Tomáš Caha tomas.caha@zivotpamatkam.cz				
AUTOR: Ing. Tomáš Caha tomas.caha@zivotpamatkam.cz		DATUM:		11/2023
		STUPEŇ PD:		DÚR/DSP
INVESTOR: Město Valtice, nám. Svobody 21, 69142 Valtice		FORMÁT:		210/297mm
		Č. ZAKÁZKY:		
AKCE (STAVBA): HLAVNÍ BUDOVA HŘBITOVA MĚSTA VALTICE p.č. 2770, 2773 a 2769 v k.ú. Valtice [776696]		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.08c		PARÉ Č.
NÁZEV VÝKRESU: POPIS FASÁDNÍCH OMÍTEK		MĚŘÍTKO: —		