

projekt:

stupeň

část:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

Skladby stěn a stropů

5200 SKLADBY STĚNA A STROPŮ

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
------	----------------	---------	-------------------	----------	----------

ODSTRANĚNÉ SKLADBY STĚN A STROPŮ

521	Odstranění nástřiku stěn	Vnitřní dekorativní nástřik na bázi vodné disperze syntetické pryskyřice, inertních plniv, netoxických pigmentů, alifatického rozpouštědla, aditiv	tzv. variopaint	3	
		Odstranění poškozených omítkových vrstev, Stávající cihelné resp. Smíšené zdivo (cihla, kámen)		30	
		Celkem:		33	

NAVRŽENÉ SKLADBY STĚN A STROPŮ

5201	Štuková omítka hlazená na stěnách	2x otěruvzdorná malba		3	Barevnost malby bude odsouhlasena architektem na vzorku.
		Penetrační nátěr			
		Hlazená vrchní štuková omítka, jemný, vysoce porézní štuk 0,3mm, pokrytí 100%			
		Sklovláknitá výztužná tkanina, pokrytí 100%			
		Lepící tmel, pokrytí 100%			
		Penetrační nátěr			
		Jemná jádrová vápenocementová omítka, pokrytí 30%			
		Vápenocementový podhoz (podstřík), pokrytí podkladu do 30%, místa hlubších poruch vyspravit systémovou vyrovnávací maltou (cementová malta)		30	
		Stávající cihelné resp. smíšené zdivo (cihla, kámen), nově vyzdívané cihelné zdivo		5	
		Celkem:		43	

projekt:

stupeň

část:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

Skladby stěn a stropů

5200 SKLADBY STĚNA A STROPŮ

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY STĚN A STROPŮ					
5202	Štuková omítka hlazená na stropech	2x otěruvzdorná malba Penetrační nátěr Hlazená vrchní štuková omítka, jemný, vysoce porézní štuk 0,3mm, pokrytí 100% Penetrační nátěr Jemná jádrová vápenocementová omítka, pokrytí 30% Vápenocementový podhoz (podstřík), pokrytí podkladu do 30%, místa hlubších poruch vyspravit systémovou vyrovnávací maltou (cementová malta) Stávající cihelné resp. smíšené zdivo (cihla, kámen), nově vyzdívané cihelné zdivo Celkem:		3 30 5 38	Barevnost malby bude odsouhlasena architektem na vzorku.

projekt:

stupeň

část:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

Skladby stěn a stropů

5200 SKLADBY STĚNA A STROPŮ

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY STĚN A STROPŮ					
5203	Vápenná štuková omítka hlazená - zapravení drážek po rozvodech instalací ve stávajících omítkách. Restaurátorský dohled.	2x otěruvzdorná malba		3	V případě poškození stropní výmalby, štukových prvků dojde k restaurátorské obnově. Barevnost bude odsouhlasena architektem na vzorku.
		Hlazená vrchní štuková omítka, jemný, vysoce porézní štuk 0,3mm, pokrytí 100%			
		Penetrace			
		Jemná jádrová vápenocementová omítka, pokrytí 30%		30	
		Vápenocementový podhoz (podstřík), pokrytí podkladu do 30%, místa hlubších poruch vyspravit systémovou vyrovnávací maltou (cementová malta)		5	
		Stávající cihelné resp. smíšené zdivo (cihla, kámen), nově vyzdívané cihelné zdivo			
		Celkem:		38	

projekt:

stupeň

část:

Oprava studovny v knihovně Národohospodářského ústavu AV ČR v.v.i.

Dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby

Skladby stěn a stropů

5200 SKLADBY STĚNA A STROPŮ

Ozn.	Typ konstrukce	Skladba	Příklad materiálu	tloušťka	Poznámka
ODSTRANĚNÉ SKLADBY STĚNA A STROPŮ					
5204	Vápenná štuková omítka - zapravení drážek po rozvodech instalací ve stávajících omítkách.	2x otěruvzdorná malba	Primalex Plus		
		Hlazená vrchní štuková omítka omítka, 2x broušená, v přechodu na stávající omítky vyztužit vložením výztužní sítě		3	
		Jemná jádrová vápenocementová omítka, pokrytí 10%		30	
		Vápenocementový podhoz (podstřík), pokrytí podkladu do 10%, místa hlubších poruch vyspravit systémovou vyrovnávací maltou (cementová malta		5	
		Stávající cihelné resp. Smíšené zdivo (cihla, kámen), nově vyzdívané cihelné zdivo			
		Celkem:		38	
5205	SDK podhled	2x otěruvzdorná malba			revizní dvířka 500x500mm
		penetrační nátěr			
		jednoduché opláštění 12,5mm GKB		12,5	
		Jednoúrovňový rošt z montážních a nosných CD profilů na stavitelných závěsech			
		Celkem:		12,5	
	Stávající skladba	Stávající omítka			
		Stávající cihelné resp. Smíšené zdivo (cihla, kámen), nově vyzdívané cihelné zdivo			