

Zkušební laboratoř č. 1243 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M 778/17

List č. 1/2

Objednatel: AQUATEST a.s.
Odp. osoba: Murlová
Název akce: Průzkum azbest ČBÚ Plzeň
Číslo akce: 832170285051
Lokalita: ČBÚ OBÚ Plzeň, Hřimalého 11
Odebral: Vyskočil (pracovník laboratoře)
Datum analýzy: 11.12.17 -12.12.17

AQUATEST a.s.
Geologická 4
Praha 5
152 00

Výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.

Protokol o zkouškách nesmí být bez písemného souhlasu laboratoře reprodukován jinak než celý.

Laboratoř odpovídá za výsledky zkoušek, včetně odběru vzorků.

Odběr byl proveden dle : SOP 21.11.1V(akreditovaný odběr)

Protokol o odběru je přílohou tohoto protokolu o zkouškách.

Čís. vzorku	Označení vzorku Místo odběru	Typ vzorku	Datum odběru	Datum příjmu
52174/17	1 střešní krytina Střecha na úrovni 2. NP	stavební materiál	11.12.17	11.12.17
52175/17	2 deska světlíku Deska světlíku 1 NP místnost 110	stavební materiál	11.12.17	11.12.17

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH č. M 778/17

List č. 2/2

Označení vzorku Místo odběru	Přítomnost azbestu SOP 21.11.1
1 střešní krytina Střecha na úrovni 2. NP	pozitivní
2 deska světlíku Deska světlíku 1 NP místnost 110	pozitivní

Přítomnost minerálních vláken je prokazována od 1 hmot. % výše.

Použité metody:

SOP	Metoda	Název metody	A/N
SOP 21.11.1	VDI 3866 Part V	Kvalitativní stanovení anorganických vláknitých částic včetně azbestových skenovací elektronovou mikroskopií s EDX analyzátozem - SEM/EDX.	A

A - akreditovaná metoda

Informace, které mají vztah k určité zkoušce nebo údaje o odchylkách ze zkušebních specifikací :

52174 / 1 střešní krytina Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu.

52175 / 2 deska světlíku Ve vzorku byla detekována vlákna chrysotilu a amfibolů.

Za laboratoře schválil : Ing. et Ing. Marek Vyskočil
vedoucí laboratoře paliv a odpadů

V Mníšku pod Brdy dne : 18.12.2017

